

Glet de finisare ADERA Liss

Fișă tehnică

- ✓ ușor de aplicat
- ✓ șlefuire ușoară
- ✓ consum redus de material
- ✓ se obțin finisaje de calitate superioară, gata de vopsire



Descriere:

ADERA Liss este un glet de finisare pe bază de ipsos, cu aplicare manuală sau mecanizată, pentru interior. Este predozat cu aditivi speciali pentru a constitui un fundament durabil pentru finisarea pereților. În amestec cu apa, se formează o pastă omogenă cu timp de lucru extins și lucrabilitate superioară. După uscare se obține o suprafață finală netedă, uniformă, sticloasă reprezentând stratul ultim de finisare.

Performanțe:

Compoziție	ipsos, compuși minerali, aditivi
Granulometrie	0- 200 μ m
Necesar de apă	60% (12 litri/20 kg material)
Aderență	> 0,1 N/mm ²
Timp de lucru:	90-120 minute
Clasa de reacție la foc	A1
Valabilitate	12 luni
Mod de aplicare	manual
Temperatura mediului de aplicare	minim 5° - maxim 35°
Umiditatea mediului de aplicare	maxim 60%
Grosimea stratului de material	0-1 mm
Consum specific	0,4-0,8 kg/m ² /mm
Ambalare	sac 5 kg 96 saci/palet sac 20 kg 54 saci/palet
Cod SAP	sac 5 kg 112798 sac 20 kg 112796

Domenii de utilizare:

Pentru finisarea tencuielilor de ipsos, a gleturilor de nivelare și a plăcilor din gips-carton.

Fișa tehnică actualizată este disponibilă pe site-ul Siniat, pe pagina produsului.
Link direct: [Glet de finisare interior ADERA Liss](#)



Preparare



Mixare



Aplicare



Mod de lucru

Preparare

- ▶ pentru prepararea pastei se utilizează vase și ustensile curate
- ▶ se adaugă prin presărare pulbere în apă, niciodată invers
- ▶ elementele metalice vor fi înglobate și protejate împotriva coroziunii

Aplicare

- ▶ se aplică pe suprafețe stabile, uscate și bine curățate
- ▶ la aplicare se utilizează gletiera din oțel inoxidabil
- ▶ se aplică într-un strat sau în straturi succesive până la obținerea unei suprafețe plane
- ▶ grosimea de aplicare 0-1 mm
- ▶ în cazul în care se dorește șlefuirea suprafeței se va utiliza șmirghel de granulație 180-220
- ▶ se utilizează la temperaturi mai mari de 5°

Măsuri de protecție:

Se lucrează cu echipament de protecție adecvat, ochelari și mască de praf. La utilizări îndelungate se poartă mănuși. Sacul se va ridica, îndoind genunchii și ținând spatele drept. Se evită prăfuirea în mediul înconjurător. Nu se deversează produsul în rețeaua de canalizare. Se poate îndepărta cu deșeurile menajere biodegradabile.

Condiții de depozitare:

Sacii se vor păstra pe paleți de lemn, în locuri acoperite, uscate și ferite de intemperii. În cazul utilizării parțiale, închideți sacul cu grijă, pentru a putea fi folosit în aplicații ulterioare.



14

SR EN 13279-1:2009
Glet de ipsos pentru finisare la interior
Pentru construcții
C7/20/2

DOP nr. AL - 011

Reacția la foc : A1
Conductivitate termică: PND
Izolare directă la zgomot:
aerian: PND

Etex Building Performance S.A.
Str. Vulturilor 98, etaj 5-6, 030857
București, Sector 3, România
Tel. (+40) 312 24 01 00
Fax (+40) 031 224 01 01
www.siniat.ro
Fabrica Aghireșu
Aghireșu Fabricii, Nr. 281, județul Cluj