



planiseal 88

(ex Idrosilex Pronto)

Mortar osmotic pe baza de ciment pentru hidroizolarea bazinelor de apa potabila, a zidariilor si structurilor din beton

DOMENII DE APLICARE

- Refacerea hidroizolatiei la zidariile aflate sub nivelul solului, care sunt supuse contactului cu apa sau umiditatea, in situatii unde presiunea negativa a apei poate ajunge pana la 1 atmosfera.
- Hidroizolarea bazinelor, rezervoarelor, bazinelor din beton sau zidarie ce contin apa potabila.
- Hidroizolarea bazinelor din beton sau zidarie ce contin ape reziduale.

Exemple tipice de utilizare

Hidroizolare pentru:

- rezervoare de apa potabila;
- pereti de pivnita interiori si exteriori;
- zone cu umiditate;
- bazine de apa;
- puturi de lift;
- pasaje subterane;
- pereti de fundatie;
- canale de irigare.

CARACTERISTICI TEHNICE

Planiseal 88 este un mortar osmotic preparat din ciment, agregate cu granulometrie selectionata si rasini sintetice speciale, dupa o formula obtinuta in laboratoarele de cercetare MAPEI.



Cand este amestecat cu apa, **Planiseal 88** se transforma intr-un mortar fluid care se poate aplica cu fierul de glet, bidineaua sau prin aplicare mecanizata, caracterizat prin excelenta aderența la substrat, pentru o hidroizolare totala, chiar și în prezența unei presiuni negative a apei.

Planiseal 88 respectă directivele normei europene EN 1504-9 ("Produse și sisteme pentru protecția și repararea structurilor din beton: definiri, cerințe, controlul calității și certificarea de conformitate. Principii generale de utilizare a produselor și sistemelor") și cerințele normei europene EN 1504-2 de protecție a suprafațelor (C) conform principiilor MC și IR ("Sisteme de protecție a suprafațelor din beton").

RECOMANDARI

- Nu folosiți **Planiseal 88** pentru a rezolva problemele legate de formarea condensului la interior (folosiți tencuieli dezumidifianti, imbunatatăti ventilatia încaperii sau realizati o termoizolatie adevarata).
- Nu-l aplicati pe tencuieli din ipsos, gips carton, pereti vopsiti, placaj din lemn sau aglomerate, azbociment.
- Nu amestecați **Planiseal 88** cu aditivi, ciment sau agregate.

Planiseal 88



Planiseal 88 gri
amestecat cu apa



Planiseal 88 aplicat
mecanizat la un canal
hidroelectric

- In nici un caz **Planiseal 88** nu trebuie aplicat pe o suprafata ce prezinta pelicula de apa la suprafata.
- Nu amestecati **Planiseal 88** cu mai multa apa decat este specificat.
- Nu-l folositi pe suprafete supuse la solicitari dinamice.

MOD DE APLICARE

Pregatirea stratului suport

Suprafata care va fi hidroizolata trebuie sa fie perfect curata si compacta. Indepartati particulele sau partile care se desprind, praful, laptele de ciment, urmele de decofrol, zugraveli sau vopsele, mecanizat prin periere, sablare sau apa de inalta presiune. Daca exista siruri de apa din structura de beton ce urmeaza a fi hidroizolata, blocati scurgerile cu mortarul rapid **Lamposilex**.

Tencuielile trebuie sa fie foarte aderente pe substrat. Sigilati crapaturile din substrat si reparati partile degradate cu produsele din gama **Mapegrout**. Udati substratul cu apa pana la saturare.

Asteptati sa se evapore apa in exces. Daca este necesar, ca sa accelerati operatiunea, folositi un burete sau aer comprimat.

Prepararea mortarului

Turnati 5,25÷5,75 litrii de apa intr-un recipient adevarat si adaugati incet **Planiseal 88**, amestecand cu un mixer mecanic.

Amestecati timp de cateva minute, avand grijă sa incorporati si pulberea de pe pereti laterali si de la baza recipientului pana la omogenizarea completa a mortarului (lipsa totala a aglomerarilor).

Lasati mortarul in repaos aproximativ 10 minute, reamestecati si aplicati.

Aplicarea mortarului

Aplicati **Planiseal 88** cu o bidineaua, fierul de glet sau mecanizat prin pulverizare.

Aplicarea cu bidineaua necesita 2-3 straturi. Asigurati-vă ca stratul anterior este destul de uscat inainte de a-l aplica pe urmatorul (in general dupa 5-6 ore, depinde de temperatura si de absorbtia suportului). Pentru o aderență perfectă între straturi este recomandat să nu se depasească 24 ore). Pentru o aplicare reușită, mai intai se vor realiza scafele la imbinările dintre perete-pardoseala si perete-perete.

Cand aplicarea se face cu fierul de glet, este recomandat ca primul strat de **Planiseal 88** sa fie dat cu bidineaua. Cand aplicarea se face prin pulverizare, se foloseste o masina de tencuit (inclusiv masina de tencuit cu cap de pulverizare special) doar ca inainte trebuie sa amestecati mecanic mortarul. Dupa ce ati umezit stratul suport pana la saturare, aplicati amestecul prin pulverizare in doua straturi. Aplicati cel de al doilea strat dupa

ce primul s-a intarit parțial. In toate cazurile grosimea finala a stratului de **Planiseal 88** trebuie sa fie de aproximativ 2-3 mm. Caracteristicile stratului intarit de mortar **Planiseal 88** permit folosirea acestuia doar ca hidroizolare rigida.

Chiar daca **Planiseal 88** este rezistent la abraziune si uzura, acesta nu trebuie expus la trafic. Cand este aplicat pe pardoseli sau pe suprafete unde exista riscul sa cada diverse obiecte ce il pot distruge, trebuie protejat cu o sapa de ciment cu grosime de 4-5 cm.

OBSERVATII IN TIMPUL APLICARII

In zilele foarte calduroase, cu vant sau foarte insorite, se recomanda pulverizarea de apa pe suprafata aplicata pentru a evita evaporarea rapida a apei din mortar. Inainte de a permite apei potabile sa intre in contact cu **Planiseal 88**, asigurati-vă ca acesta este complet intarit prin respectarea timpilor de asteptare recomandati. Apoi curatati cu grijă toate suprafetele si indepartati apa folosita la curatire.

Curatarea

Planiseal 88 poate fi indepartat de pe scule doar cu apa inainte de a se intari. Odata intarit, curatarea devine dificila si se poate indeparta doar mecanic.

CONSUM

Aproximativ 1,5 kg/m² pe mm de grosime.

AMBALAJ

Saci de 25 kg.

DEPOZITARE

Planiseal 88 poate fi depozitat pana la 12 luni de la data inscriptionata pe ambalaj (zi/luna/an), in ambalaj original, intr-un loc uscat.

Produs in conformitate cu prevederile Anexei XVII a Regulamentului (EC) Nr. 1907/2006 (REACH) - aliniat 47.

INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA LA PREPARAREA SI PUNEREA IN OPERA

Planiseal 88 contine ciment, care in contact cu transpiratia sau alte fluide ale corpului produce o reactie alcalina iritanta si reactii alergice la cei predispuși.

Poate afecta ochii. Se recomanda utilizarea manusiilor si ochelarilor de protectie si sa fie luate toate masurile necesare de protectie la manevrarea produselor chimice. Daca produsul vine in contact cu ochii sau pielea, spalati cu apa din abundenta si solicitati ajutor medical.

Pentru informatii complete referitoare la utilizarea produsului nostru in conditii de siguranta, va rugam sa consultati ultima versiune a Fisei de Siguranta.

PRODUS DESTINAT UZULUI PROFESIONAL.

Planiseal 88: mortar osmotice baza de ciment, monocomponent, cu intarire normala pentru protectia si hidroizolarea betonului: conform cerintelor EN 1504-2 de protectie a suprafetelor (C) in conformitate cu principiile MC si IR

DATE TEHNICE (valori caracteristice)

DATE TEHNICE DE IDENTIFICARE A PRODUSULUI			
Consistenta:	pulbere		
Culoare:	gri sau alb		
Dimensiunea maxima a agregatului (mm):	0,4		
Greutate specifica (kg/m ³):	1.300		
Corp solid (%):	100		
DATE DE APLICARE (la +20°C - 50% U.R.)			
Culoarea amestecului	gri sau alb		
Raport de amestecare:	21 ÷ 23% (5,25 ÷ 5,75 pentru fiecare sac de 25 kg)		
Consistenta amestecului:	fluid - se aplica cu fierul de glet		
Densitatea amestecului (kg/m ³):	1.800		
Temperatura de aplicare:	de la +5°C la +35°C		
Temperatura de serviciu:	de la -30°C la +90°C		
Durata amestecului (pot life)	aprox. 1 ora		
Aplicarea ulterioara cu alt strat:	dupa 5 ore, dar nu mai mult de 24 ore		
Timpul de asteptare inainte de folosinta:	7 zile		
PERFORMANTE FINALE (cu 22% amestec de apa - grosime de 2,5 mm)			
Performante caracteristice	Metoda de testare	Cerinte in conformitate cu EN 1504-2 de protectie a suprafetelor (C) (principiile MC si IR)	Performantele produsului
Rezistenta la compresiune (MPa):	EN 12190	nu este cer ut	> 6 (dupa 1 zi) > 15 (dupa 7 zile) > 25 (dupa 28 zile)
Rezistenta la incovoiere (MPa):	EN 196/1	nu este cer ut	> 2,0 (dupa 1 zi) > 4,0 (dupa 7 zile) > 6,0 (dupa 28 zile)
Aderenta pe beton (strat suport in MC 0,40) raport apa-ciment = 0,40 conform EN 1766 (MPa):	EN 1542	pentru sisteme rigide fara trafic: > 1,0 cu trafic: > 2,0	≥ 2 (dupa 28 zile)
Impermeabilitate exprimata ca coeficient de permeabilitate la apa libera (kg/m ² ·h ^{0,5}):	EN 1062-3	W < 0,1	W < 0,05 Clasa III (permeabilitate redusa) conform EN 1062-1
Permeabilitate la vaporii de apa - echivalenta concentratiei din aer S _D - (m):	EN ISO 7783-1	Clasa I S _D < 5 m Clasa II 5 m ≤ S _D ≤ 50 m Clasa III S _D > 50 m	S _D < 1 Clasa I (permeabilitate la vaporii de apa)
Rezistenta la foc:	EN 13501-1	Euroclass	E



Planiseal 88 aplicat cu spatula metalica



Planiseal 88 aplicat mecanizat la un tunel de autostrada



Toate referintele relevante despre acest produs sunt disponibile la cerere sau pe www.mapei.ro si www.mapei.com



Canalul hidroelectric
Bertini - Como - Italia.
Suprafata tratata cu
Planiseal 88

ATENTIONARI

Indicatiile si prescriptiile de mai sus, desi corespund celei mai bune experiente a noastre se vor considera, in orice caz, cu caracter pur orientativ si vor trebui sa fie confirmate de aplicatii practice care inlatura orice indoiala; de aceea, inainte de a adopta produsul, cel care intotdeauna va rugam sa consultati intotdeauna versiunea actualizata a Fisei Tehnice, disponibila pe site-ul www.mapei.com



Orice reproducere a textelor, fotografilor sau ilustratiilor publicate este interzisa si intră sub incinta legii.

1148-3-2016 (RO)

 **MAPEI**®
BUILDING THE FUTURE